

# IGM<sup>®</sup> series

# BELCOTEX<sup>®</sup>



化学成分	
SiO <sub>2</sub>	94~97 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3~6 %
Na <sub>2</sub> O	<0.4 %
other	<1 %



**EU指令97/69/ECで、発がん性分類から除外された製品です。  
労働安全衛生上も、安心してお使いいただけます。**

商品構成			最高使用温度：1000℃
ヤーンロープ	リボン・クロス	ニードルマット	<p>耐熱1000℃で柔軟性があり、有機繊維のような風合い(柔らかさ)を持っています。 また他の無機繊維のような刺激が無く、熱が掛かることにより水を発します。</p> <p>加熱収縮率：クロス…1000℃15分による収縮率 &lt; 9.0%                   マット…1000℃30分による収縮率 &lt; 8.0%</p>
			
糸太さ 275tex 550tex	2.0t×1m×30m 25mm、50mm 75mm、100mm	マット厚み 6.0mm、8.0mm 10mm、12mm	