

IGM[®] 1500 ガラスクロス・テープ

IGM1500ガラスクロス・テープは、バルキー糸を用いた製品です。
労働安全衛生上も安心してお使いいただける耐熱繊維です。



商品構成

| 品番 | 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 備考 |
|------------|-----------|-----------------|-------|-----------------------|
| 1500 | 1.6t 3.0t | 1000 | 30 | 平織クロス |
| 1500 | 1.6t 3.0t | 25・38・50・75・100 | 30 | 平織リボン |
| 1500-100AL | 1.6t 3.0t | 1000 | 30 | 片面アルミ箔貼り |
| 1500-100AL | 1.6t | 25・38・50・75・100 | 30 | 片面アルミ箔貼り (スリット加工品) |
| 1500S | 1.6 | 1000 | 30 | SUS線入り平織クロス |

※片面粘着付リボン(スリット加工品)もご用意出来ますので、ご相談ください。

クロス物性

| 品番 | 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 密度(本/cm) | | 引張強度(kgf) | 耐熱温度(°C) | 織組織 |
|-------|--------|-------|-------|----------|-----|-----------|----------|-----|
| | | | | タテ | ヨコ | | | |
| 1500 | 1.6 | 1000 | 30 | 6.4 | 3.2 | 310×240 | 約350 | 平織 |
| 1500 | 3.0 | 1000 | 30 | 4.5 | 2.2 | 490×260 | 約350 | 平織 |
| 1500S | 1.6 | 1000 | 30 | 6.4 | 3.2 | 310×240 | 約350 | 平織 |

化学組成

| SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | CaO | MgO | B ₂ O ₃ | Other |
|------------------|--------------------------------|--------|------|-------------------------------|-------|
| 53-55% | 14-16% | 18-23% | 0-5% | 7-9% | < 2% |

※上記各数値は、保証値ではありません。



〒569-0012 大阪府高槻市東天川5丁目15-7
TEL 072-660-5005(代) FAX 072-669-6306
info@imae-kk.com