

EU指令97/69/ECで、発がん性分類から除外された製品です。
労働安全衛生上も、安心してお使いいただけます。

IGM 1500 ガラスクロス・テープ・ロープ類

品 番	厚み(mm)	巾(mm)	長さ(m)	備考
1500	1.6t 3.0t	1000	30	平織クロス
1500	1.6t 3.0t	25・38・50・75・100	30	平織リボン
1500-AL	1.6t 3.0t	1000	30	片面アルミ箔貼り
1500-AL	1.6t	25・38・50・75・100	30	片面アルミ箔貼り (スリット加工品)
1500S	1.6	1000	30	SUS線入り平織クロス

品 名	サイズ(mm)
ヤーンロープ	3.2～19.0
丸・角打ちパッキン	4.8～30.0

※片面粘着付テープ(スリット加工品)もご用意出来ますので、ご相談ください。
※1500テープと#1500-100ALテープ(スリット加工品)とロープ類のメーカーは異なります。



BELCOTEX[®] シリカ繊維



化学成分	
SiO ₂	94～97 %
Al ₂ O ₃	3～6 %
Na ₂ O	<0.4 %
other	<1 %

商品構成			最高使用温度：1000℃
ヤーンロープ	リボン・クロス	ニードルマット	耐熱1000℃で柔軟性があり、有機繊維のような風合い(柔らかさ)を持っています。 また他の無機繊維のような刺激が無く、熱が掛かることにより水を発します。
 糸太さ 275tex 550tex	 2.0t×1m×30m 25mm、50mm 75mm、100mm	 マット厚み 6.0mm、8.0mm 10mm、12mm	
			加熱収縮率：クロス…1000℃15分による収縮率 < 9.0% マット…1000℃30分による収縮率 < 8.0%